

Toleranzen für Serviceband in RSH-Güten gemäß EN ISO 9445-2:2010-06
Grenzabmaße der Nenndicke

Weitere Dickentoleranzen nach Kundenwunsch

Maße in Millimeter

Nenndicke		Normale Grenzabmaße bei einer Nennbreite w von $\leq 1\ 000$	Besondere Grenzabmaße (S) bei einer Nennbreite w von $\leq 1\ 000$
größer oder gleich	kleiner als		
-	0,30	$\pm 0,03$	$\pm 0,025$
0,30	0,50	$\pm 0,04$	$\pm 0,030$
0,50	0,60	$\pm 0,05$	$\pm 0,030$
0,60	0,80	$\pm 0,05$	$\pm 0,035$
0,80	1,00	$\pm 0,06$	$\pm 0,040$
1,00	1,20	$\pm 0,07$	$\pm 0,045$
1,20	1,50	$\pm 0,08$	$\pm 0,050$
1,50	2,00	$\pm 0,09$	$\pm 0,055$
2,00	2,50	$\pm 0,10$	-
2,50	3,00	$\pm 0,12$	-
3,00	4,00	$\pm 0,14$	-
4,00	5,00	$\pm 0,15$	-